



Dato: 13. November 2020

Testrapport – undersøkelse av medisinske ansiktsmasker (EN 14683)

Testrapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelser utført ved Avdeling Totalforsvar, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), på oppdrag fra **Performance Agency AS**

Testaktivitetene ble utført i tidsperioden **12-13. november 2020**, iht. **EN 14683 Medisinske ansiktsmasker – krav og prøvingsmetoder**, på:

Ikke-medisinsk munnbind med filter og strikk – Performance Agency AS (Leverandør: Performance Agency AS, Batch: 20200814A Rød)



Saksbehandler: Marius Dybwad

Postboks 25, 2027 Kjeller
Besøksadresse:
Instituttveien 20, 2007 Kjeller

Mil retn nr:
Sentralbord: 63 80 70 00

Dir:
Faks: 63 80 71 15

Org.nr: NO 970 963 340 MVA
e-post: ffi@ffi.no

Ikke-medisinsk munnbind med filter og strikk – Performance Agency AS (Leverandør: Performance Agency AS , Batch: 20200814A Rød)

Oppdragsgiver: Performance Agency AS

Leverandør: Performance Agency AS

Artikkelbeskrivelse: Ikke medisinsk munnbind med filter og strikk

Testing av bakteriell filtreringseffektivitet for medisinske ansiktsmasker ble utført og rapporteres iht. Annex B "Method for *in vitro* determination of bacterial filtration efficiency (BFE)" i EN 14683.

- a) Number and date of this European Standard: **NS-EN 14683:2019+AC:2019, publisert 2019-11-01.**
- b) Lot number or batch code of the masks tested: **Batch 20200814A Rød**
- c) Dimensions of the test specimens and the size of area tested: **11 x 11 cm (47,4 cm²).**
- d) Which side of the test specimen was facing towards the challenge aerosol: **innsiden vendt mot testeaerosolen.**
- e) Flow rate during testing: **28,3 liter luft per minutt.**
- f) Mean of the total plate counts of the two positive controls: **2264**
- g) Total plate count of the negative controls: **2**
- h) Bacterial filtration efficiency (BFE) for each test specimen:

Test #	BFE (%)
Test 1	96,33
Test 2	97,84
Test 3	96,64
Test 4	96,55
Test 5	97,84
Gjennomsnitt ± SD	97,04 ± 0,657

På bakgrunn av testresultatene konkluderes det med at det testede produktet **oppfyller kravet til bakteriell filtreringseffektivitet (BFE) for både nivå $\geq 70\%$ og nivå $\geq 90\%$** slik det er spesifisert i SN-CWA 17553:2020 (Kapittel 5.8 Filtration efficiency of the material).

Kontaktpunkt munnbind FFI (Ingjerd Thrane)

Avdeling Totalforsvar

Forsvarets forskningsinstitutt

Saksbehandler: Marius Dybwad

Postboks 25, 2027 Kjeller

Besøksadresse:
Instituttveien 20, 2007 Kjeller

Mil retn nr:
Sentralbord: 63 80 70 00

Dir:
Faks: 63 80 71 15

Org.nr: NO 970 963 340 MVA
e-post: ffi@ffi.no